

1.	Erstreinigung nach der Verlegung (falls notwendig)	 <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).</p> <p>Sofern kein starker Baustellenschmutz vorhanden ist, sind noraplan Bodenbeläge in der Regel erstreinigungsfrei und es kann direkt mit der Unterhaltsreinigung begonnen werden. Nur bei noraplan uni ist eine Erstreinigung nach der Verlegung erforderlich. Nach der Erstreinigung ist eine Einpflege (s.Punkt 2) zwingend erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p>
2.	Erstpflge/ Einpflege	 <p>Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung ist ein geeignetes Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufzutragen.</p>	 <p>Der getrocknete Wischpflegefilm ist unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu polieren.</p>
3.	Unterhaltsreinigung/-pflege (maschinell)	 <p>Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.</p>	 <p>Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem Polierpad*.</p>
	Unterhaltsreinigung/-pflege (manuell)	 <p>Staubbindend wischen unter Verwendung geeigneter Mikrofaser-Wischbezüge, Moppvliese oder präparierter Staubbindetücher.</p>	 <p>Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.</p>
4.	Zwischenreinigung	 <p>Zur Entfernung von Gehspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.</p>	
5.	Intensivreinigung	 <p>Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflege wasserlösliche Wischpflegemittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erfolgt eine Einpflege analog der Erstpflge.</p>

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist aufgrund der verwendeten Medien wie Flächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel die Erstpflge mit einer Wischpflge zu bevorzugen.

* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

** Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.

Erstellt in Kooperation mit
FIGR

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung, falls notwendig/Intensivreinigung	Einpflege nach Erst-/Intensivreinigung mit Wischpflege	Einpflege mit Basispflege <u>Bitte Rücksprache!</u>	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey (TASKI) 1120 Wien Tel. +43 (0)1 / 60557-0	Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski Jontec Extra 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
hollu Systemhygiene GmbH hollu Campus 1, 6170 Zirl Tel. +43 (0)5238 52800-0	hollueco Automatenreiniger 100 ml auf 10 l Wasser Einwirkzeit: ca. 10 Minuten	hollueco Wischpflege 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	hollu M 26 1 : 1 verdünnt mit Wasser	hollueco Wischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Alcosan, 20 ml – 50ml auf 10 l Wasser
Ecolab Österreich GmbH Handelskai 92, 1200 Wien Tel. +43 (0)1 / 7152550	Maxx Magic S 160 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur S 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Indur Ultra 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Maxx Indur S, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic S, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG Troststraße 50, 1100 Wien Tel. +43 (0)1 / 6049993	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Trend 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Werner & Mertz (TANA) 5400 Hallein Tel. +43 (0)6245/87286	TANET SR 15 100 ml auf 10 l Wasser	TAWIP VIOCLEAN 300 ml auf 8 l Wasser Polieren	LONGLIFE B 250 1 : 1 verdünnt mit Wasser	TAWIP VIOCLEAN, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANET SR 15, 25 ml auf 8 l Wasser
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH 5700 Zell am See Tel. +43 (0)5/0456	haco MAGIC ECO 100 ml auf 10 l Wasser	floorstar ECO 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	select MATT ECO 1 : 1 verdünnt mit Wasser	floorstar ECO, 50 ml – 100 ml auf 10 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu haco MAGIC ECO, 10 ml – 50 ml auf 10 l Wasser