

			生产过程抽样检测平均结果						
	检测方法	要求	926	926 arago 926 castello 926 grano 926 pado 926 satura	825	926 kivo	992 992 grano	975 LL	
CE 欧盟认证	EN 14041		制造商：德国魏恩海姆诺拉系统有限公司，邮编 D-69469						
欧盟建筑产品性能声明	EN 14041		0021		0004	0021	0023	0024	
导热性	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	达标						
动摩擦系数	EN 13893	DS	达标						
燃烧表现	EN 13501-1	未粘贴	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s2	B _{fl} -s1	
燃烧表现	EN 13501-1	粘贴在石质地面	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	–	
依据 EN 1817/EN 12199 的性能检测									
厚度	EN ISO 24346	根据 EN 12199 标准， 平均值应为标准值 ± 0.20 mm	4 mm		3.2 mm		9 mm (型号 1956)		
		根据 EN 1817 标准， 平均值应为标准值 ± 0.15 mm		3.5 mm		2.7 mm	9 mm (型号 1955)	3.5 mm	
尺寸稳定性	EN ISO 23999	± 0.4%	± 0.2 %						± 0.1 %
耐香烟烧灼	EN 1399	程序 A (挤熄) ≥ 4 级 程序 B (燃烧) ≥ 3 级	达标						
抗弯折性	EN ISO 24344， 程序 A	弯折直径 20 mm，无裂纹	达标						
硬度	ISO 48-4	≥ 70 绍尔 A 类 (EN 12199) ≥ 75 绍尔 A 类 (EN 1817)	82 绍尔 A 类	82 绍尔 A 类	87 绍尔 A 类	82 绍尔 A 类	70 绍尔 A 类	85 绍尔 A 类	
压痕残留	EN ISO 24343	地板厚度 ≥ 3.0 mm， 平均值 ≤ 0.25 mm 地板厚度 < 3.0 mm， 平均值 ≤ 0.20 mm	0.12 mm	0.12 mm	0.12 mm	0.12 mm	0.25 mm	0.07 mm	
5 牛顿负荷磨损性	ISO 4649，程序 A	≤250 mm³	115 mm³	115 mm³	130 mm³	115 mm³	90 mm³	120 mm³	
人造光照下颜色牢固度	ISO 105-B02， 程序 3， 检测条件 6.1 a)	蓝卡读数至少为第 6 级； 灰卡读数 ≥ 第 3 级	根据 ISO 105-A02，灰卡读数 ≥ 第 3 级						
分级	EN ISO 10874	商业/工业	34/43	34/43	34/41	34/43	34/43	34/43	
其他技术性能									
燃烧烟雾毒性			碳化烟雾无毒		–	碳化烟雾无毒	–		
防滑性	DIN EN 16165	根据 DGUV 108-003	R9	R 9 arago: R 10 castello: R 10 grano/型号 1870: R 10 pado: R 10	R 9	R 10	R 9	R 9 975 LL serra/ kivo inspired: R 10	
			A	grano/型号 1870: A、B arago: A、B	–			–	
吸收脚步声	ISO 10140-3		12 分贝	10 分贝	9 分贝	8 分贝	15 分贝	8 分贝	
化学品作用表现	EN ISO 26987		可有效抵抗大多数化学品，视浓度及停留时间而定*						
绝缘性	EN 1081 R1		> 10⁹ 欧姆						
行走时电学性能	EN 1815		抗静电，橡胶鞋底起电 < 2 kV						
办公椅滚轮负荷	EN ISO 4918		适用于 EN 12529 规定的 W 类滚轮负荷环境						
地暖	EN 1264-2		适合，最高温度为 35°C						

* 如遇大量油、脂、酸、碱及其它腐蚀性化学品，请致电本公司垂询。

EN 1817：均质与非均质平整表面弹性地板技术规范。
EN 12199：均质与非均质轮廓表面弹性地板技术规范。

不同生产批号之间可能存在的轻微色差属于正常情况，本公司保留改进产品性能的权利。